

Yakıt depolama amaçlı çelik yapılar için önerilen boya sistemleri

Sistem No.	Önerilen Uygulama	Astar		Astar/Arakat		Sonkat		Toplam
		Jenerik İsim Boya Sistemi Seri No	NKFK*	Jenerik İsim Boya Sistemi Seri No	NKFK*	Jenerik İsim Boya Sistemi Seri No	NKFK*	NKFK*
26	tank içi	Fenolik Epoksi BA140	150	Fenolik Epoksi BA140	150			300
27	tank içi	Epoksi Epomarine Primer PC	40	Epoksi Epomarine PC100 Primer + Epomarine PC100	200	Epoksi Epomarine PC100 Topcoat	100	340

Not: NKFK* = Nominal kuru film kalınlığı, Beklenen Dayanıklılık**=Beklenen dayanıklılık için KANSAL ALTAN'ın önerdiği boya sistemidir. Başka sistemler gerektiğinde KANSAL ALTAN temsilcileri ile temasa geçiniz.

İçme suyu depolama amaçlı çelik yapılar için önerilen boya sistemleri

Sistem No.	Önerilen Uygulama	Astar		Astar/Arakat		Sonkat		Toplam
		Jenerik İsim Boya Sistemi Seri No	NKFK*	Jenerik İsim Boya Sistemi Seri No	NKFK*	Jenerik İsim Boya Sistemi Seri No	NKFK*	NKFK*
28	tank içi	Epoksi BA144	150	Epoksi BA144	150			300
29	tank içi	Epoksi BA146	150	Epoksi BA146	150			300

Not: NKFK* = Nominal kuru film kalınlığı, Beklenen Dayanıklılık**=Beklenen dayanıklılık için KANSAL ALTAN'ın önerdiği boya sistemidir. Başka sistemler gerektiğinde KANSAL ALTAN temsilcileri ile temasa geçiniz.

Toprakaltı ve sualtındaki çelik yapılar için önerilen boyama sistemleri

Sistem No.	Önerilen Uygulama	Astar		Astar/Arakat		Sonkat		Toplam	Beklenen Dayanıklılık**			
		Jenerik İsim Boya Sistemi Seri No	NKFK*	Jenerik İsim Boya Sistemi Seri No	NKFK*	Jenerik İsim Boya Sistemi Seri No	NKFK*	NKFK*	Düşük	Orta	Yüksek	Çok Yüksek
30	İm1, İm2	Çinko Yükleme Epoksi BA69	60	Epoksi BA960	300			360				
31	İm1, İm2	Çinko Yükleme Epoksi BA69	60	Epoksi BA124	300			360				

Not: NKFK* = Nominal kuru film kalınlığı, Beklenen Dayanıklılık**=Beklenen dayanıklılık için KANSAL ALTAN'ın önerdiği boya sistemidir. Başka sistemler gerektiğinde KANSAL ALTAN temsilcileri ile temasa geçiniz.