

Yakıt depolama amaçlı çelik yapılar için önerilen boya sistemleri

| Sistem No. | Önerilen Uygulama | Astar                                |       | Astar/Arakat                                       |       | Sonkat                               |       | Toplam |
|------------|-------------------|--------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|--------|
|            |                   | Jenerik İsim<br>Boya Sistemi Seri No | NKFK* | Jenerik İsim<br>Boya Sistemi Seri No               | NKFK* | Jenerik İsim<br>Boya Sistemi Seri No | NKFK* | NKFK*  |
| 26         | tank içi          | Fenolik Epoksi<br>BA140              | 150   | Fenolik Epoksi<br>BA140                            | 150   |                                      |       | 300    |
| 27         | tank içi          | Epoksi<br>Epomarine Primer PC        | 40    | Epoksi<br>Epomarine PC100 Primer + Epomarine PC100 | 200   | Epoksi<br>Epomarine PC100 Topcoat    | 100   | 340    |

Not: NKFK\* = Nominal kuru film kalınlığı, Beklenen Dayanıklılık\*\*=Beklenen dayanıklılık için KANSAI ALTAN'ın önerdiği boya sistemidir. Başka sistemler gerektiğinde KANSAI ALTAN temsilcileri ile temasa geçiniz.

İçme suyu depolama amaçlı çelik yapılar için önerilen boya sistemleri

| Sistem No. | Önerilen Uygulama | Astar                                |       | Astar/Arakat                         |       | Sonkat                               |       | Toplam |
|------------|-------------------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|--------|
|            |                   | Jenerik İsim<br>Boya Sistemi Seri No | NKFK* | Jenerik İsim<br>Boya Sistemi Seri No | NKFK* | Jenerik İsim<br>Boya Sistemi Seri No | NKFK* | NKFK*  |
| 28         | tank içi          | Epoksi<br>BA144                      | 150   | Epoksi<br>BA144                      | 150   |                                      |       | 300    |
| 29         | tank içi          | Epoksi<br>BA146                      | 150   | Epoksi<br>BA146                      | 150   |                                      |       | 300    |

Not: NKFK\* = Nominal kuru film kalınlığı, Beklenen Dayanıklılık\*\*=Beklenen dayanıklılık için KANSAI ALTAN'ın önerdiği boya sistemidir. Başka sistemler gerektiğinde KANSAI ALTAN temsilcileri ile temasa geçiniz.

Toprakaltı ve sualtındaki çelik yapılar için önerilen boyama sistemleri

| Sistem No. | Önerilen Uygulama | Astar                                |       | Astar/Arakat                         |       | Sonkat                               |       | Toplam | Beklenen Dayanıklılık** |      |        |            |
|------------|-------------------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|--------|-------------------------|------|--------|------------|
|            |                   | Jenerik İsim<br>Boya Sistemi Seri No | NKFK* | Jenerik İsim<br>Boya Sistemi Seri No | NKFK* | Jenerik İsim<br>Boya Sistemi Seri No | NKFK* | NKFK*  | Düşük                   | Orta | Yüksek | Çok Yüksek |
| 30         | İm1, İm2          | Çinko Yükleli Epoksi<br>BA69         | 60    | Epoksi<br>BA960                      | 300   |                                      |       | 360    |                         |      |        |            |
| 31         | İm1, İm2          | Çinko Yükleli Epoksi<br>BA69         | 60    | Epoksi<br>BA124                      | 300   |                                      |       | 360    |                         |      |        |            |

Not: NKFK\* = Nominal kuru film kalınlığı, Beklenen Dayanıklılık\*\*=Beklenen dayanıklılık için KANSAI ALTAN'ın önerdiği boya sistemidir. Başka sistemler gerektiğinde KANSAI ALTAN temsilcileri ile temasa geçiniz.